



220021024472



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0531



公警检第 2403811623 号

检 验 报 告

产品名称: 男体能训练鞋

型号规格: 250

受检单位: 濮阳市公安局

检验类别: 委托检验

报告日期 2024 年 4 月 7 日

公安部特种警用装备质量监督检验中心



并
负
对
法
向

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检验报告

公警检第 2403811623 号

共 3 页 第 1 页

产品型号、名称	男体能训练鞋 (250)		
受检单位	濮阳市公安局		
任务来源	濮阳市公安局委托		
受检单位 通讯资料	地 址	濮阳市胜利路 16 号	
	邮政编码	/	电 话 17639328899
送样日期	2024 年 3 月 26 日	样品数量	共 5 双
生产编号、批号	/	送样人	卢院锋
检验依据	《GB/T 3903.1-2017》《GB/T 3903.2-2017》 《GB/T 3903.4-2017》《GB/T 3903.5-2011》		
判定依据	《濮阳市政府采购 项目编号: 濮财市直招标采购-2023-56》		
检验日期	2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 7 日		
检 验 结 论	送检样品所检项目的检验结果符合要求。		
	以下空白		
编制:	李伟	审核:	张勇
		批准:	姜波

签发日期 2024 年 4 月 7 日

38

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

警检第 2403811623 号

共 3 页 第 2 页

检验地点、检验用主要仪器设备

检验地点 (分包项目与现场 检验)	中联品检(北京)检验技术有限公司(分包)
检验用主要 仪器设备	GT-7012-NGB 整鞋耐磨试验机 GT-7011-NGB4 整鞋耐折机 LX-A 型邵尔橡胶硬度计 LX-C 型橡塑微孔硬度计 鞋用带尺 游标卡尺
受检样品概述	样品编号为: 03-1623-1~5 受检单位提供的生产企业为: 际华三五五皮革皮鞋 有限公司

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检验报告

共 3 页 第 3 页

公警检第 2403811623 号

检验项目、检验结果

序号	检验项目	技术(标准)要求	样品编号	检验结果	判定
1	成品感官质量	《濮阳市政府采购项目编号: 濮财市直招标采购-2023-56》	03-1623-5	符合要求	P
2	成鞋耐折性能 (mm)	鞋底裂口长度 ≤ 10.0 折后鞋底不应出现新裂纹, 帮面无裂纹、裂面, 帮底结合部位无开胶	03-1623-2	鞋底裂口长度: 左: 5.7 右: 5.2 折后鞋底未出现新裂纹, 帮面无裂纹、裂面, 帮底结合部位无开胶	P
3	外底耐磨性能 (mm)	≤ 8.0	03-1623-3	左: 4.2 右: 4.0	P
4	中底硬度 (度) (邵尔 C)	43 ± 4	03-1623-4	左: 44 右: 44	P
5	外底硬度 (度) (邵尔 A)	65 ± 5		左: 65 右: 65	P
6	帮底粘合强度 (N/mm) (分色)	≥ 0.20	03-1623-1	左: 10.2 右: 11.6	P

P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许